



PEGOLAND FIX PLUS

Adhesivo en pasta para exteriores

DESCRIPCIÓN

Adhesivo en pasta formulado a base de resinas, cargas y aditivos específicos, para la colocación de toda clase de revestimientos cerámicos y asimilados, sobre paramentos verticales interiores y exteriores.

CARACTERÍSTICAS Y APLICACIONES

- Listo al uso. No añadir agua.
- Muy flexible.
- Especial para su uso sobre soportes deformables.
- Especial para alicatar sobre cartón yeso.
- Colocación de planchas de poliestireno sobre mortero.
- Encolado por puntos de paneles aislantes.
- Alicatado sobre yeso seco y en buen estado.
- Alicatado sobre superficies pintadas en buen estado.
- Encolado de exposiciones sobre madera.
- Encolado sobre alicatados antiguos.

SOPORTES

- Los soportes deben ser planos, consistentes, estar limpios, libres de polvo, partículas sueltas, restos de pinturas en mal estado y encalados, aceites y desencofrantes.
- Es muy importante que los soportes estén secos en el momento de la aplicación.
- El soporte debe estar completamente fraguado y ser estable.
- Para mayores espesores se debe utilizar morteros de regularización con resistencia a tracción adecuadas y con las retracciones de curado ya finalizadas.

MODO DE EMPLEO

- Remover PEGOLAND® FIX PLUS hasta su completa homogeneización.
- Extender en paños pequeños regulando el espesor con una llana de dientes de sierra de 4 mm. como máximo.
- Colocar las piezas sobre el adhesivo fresco, presionando y moviendo hasta conseguir el total aplastamiento de los surcos y una correcta adherencia de toda la superficie de la cerámica.
- Respetar las juntas de construcción (dilatación, contracción, fraccionamiento, juntas de esquina perimetrales) y de colocación entre baldosas (mínimo de 2 mm en interior y 5 mm en exterior).
- Rejuntar pasadas 24 horas. Utilizar el mortero de la gama MORCEMCOLOR adecuado, según el tipo de junta.

PRECAUCIONES Y RECOMENDACIONES

- No aplicar con temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35°C.
- No aplicar con llana de dientes de sierra superior a 4 mm.
- No aplicar en superficies con peligro de exposición continua a la humedad.
- No aplicar sobre metales.
- No aplicar a pleno sol o sobre superficies calientes.
- No colocar baldosas no absorbentes sobre soportes sin absorción.
- En general el peso máximo de las piezas que pueden ser colocadas con PEGOLAND® FIX PLUS se limita a 30 Kg./m², siendo el tamaño máximo recomendado de 1.600 cm² (por ejemplo 40 cm. x 40 cm.)
- En exteriores, el límite del formato es de 300 cm².
- Para las losas de tamaño igual o superior a 900 cm², proceder a un doble encolado.



DATOS TÉCNICOS

- Para piezas reforzadas con malla de fibra de vidrio pegada en su reverso, consultar departamento técnico.
- Nunca aplicar con la técnica conocida como "por puntos".
- Las temperaturas, ventilación, absorción del soporte y materiales de recubrimiento pueden variar los tiempos de trabajabilidad y fraguado del adhesivo.

(Resultados estadísticos obtenidos en condiciones estándar)

Aspecto	Pasta tixotrópica
Tiempo de ajustabilidad	Superior a 40 min.
Adherencia inicial	Superior a 1,0 N/mm ²
Adherencia después de endurecimiento con calor	Superior a 1,0 N/mm ²
Adherencia a alta temperatura	Superior a 1,0 N/mm ²
Adherencia después de inmersión en agua	Superior a 0,5 N/mm ²
Clasificación según UNE EN 12004:2008	D2
Rendimiento aproximado	2 a 3 Kg/m ²

PRESENTACIÓN

Envases de 2, 6 y 25 Kg.

Estabilidad en almacenamiento en su envase original cerrado, al abrigo de la intemperie y la humedad y resguardados del frío y el calor intensos: 1 año.

NOTA

Las instrucciones de forma de uso se hacen según nuestros ensayos y conocimientos y no suponen compromiso. No liberan al consumidor del examen y verificación de los productos para su correcta utilización.

La responsabilidad de la empresa se limitará al valor de la mercancía usada. Las reclamaciones deben acompañarse del envase original para permitir la adecuada trazabilidad.